

MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici  
e della Gestione Patrimoniale

S.T.

Data 19 Luglio 2005

REVISIONI

02.07.2009

---

SPECIFICHE TECNICHE

---

OGGETTO
---------

FASCIA BLEU SEMPLICE, MILLERIGHE E DAMASCATA PER BERRETTO
---

Le presenti SS.TT. sono composte di n° 4 pagine numerate

UFFICIO TECNICO E ANALISI DI MERCATO V° SETTORE	Redatto:
Il responsabile del Settore (Palo Gritti)	D.T.P. Dr. Franco Della Marte

## **C A P O 1° DESCRIZIONE**

La fascia di colore bleu, realizzata in nastri aventi una lunghezza di 25 metri, si distingue in:

- 1) bleu liscia leggermente rigata per il ruolo degli agenti e assistenti;
- 2) millerighe per il ruolo dei sovrintendenti e qualifiche corrispondenti;
- 3) damascata con una sola onda sinusoidale per il Commissario frequentatore di corso, ruolo degli Ispettori e qualifiche corrispondenti;
- 4) damascata con doppia onda sinusoidale per il Vice Questore Aggiunto, Commissario Capo e qualifiche corrispondenti;
- 5) damascata, con doppia onda sinusoidale e con entrambi i bordi profilati di color cremisi per i Dirigenti.

## **C A P O 2° LAVORAZIONE**

I nastri in tutta la loro lunghezza devono presentarsi continui e senza interruzioni o giunture.

La legatura delle fasce deve avere la stessa tonalità di colore del nastro e non presentare "lanuggine".

## **C A P O 3° IMBALLAGGIO**

I nastri opportunamente arrotolati e fermati devono essere immessi singolarmente in bustine di polietilene trasparente di dimensioni adeguate e chiuse con punto metallico e scotch.

N. 10 nastri dello stesso tipo sono immessi in una scatola di cartone di idonee dimensioni e robustezza.

Esternamente sulla scatola dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Denominazione e quantità del materiale contenuto;
- Numero e data del contratto;
- Scritta "POLIZIA DI STATO".

La chiusura delle scatole è completata con l'applicazione su tutti i lembi aperti di un nastro di carta gommata largo non meno di 50 mm.

Per consentire le operazioni di collaudo la ditta fornitrice consegnerà a parte i nastri di carta gommata occorrenti per richiudere definitivamente gli scatoloni a fine collaudo.

Le eventuali eccedenze per ogni tipo dovranno essere riunite in un'unica scatola riportante all'esterno il riepilogo delle varie fasce.

In relazione alle verifiche delle conformità o non conformità rispetto alle specifiche tecniche oggetto del presente capitolato si richiama l'osservanza della norma UNI EN ISO 14253-1.

## **C A P O 4° NORME DI COLLAUDO**

Il personale tecnico incaricato dei controlli sulla lavorazione, dovrà accertare che:

- a) la lavorazione, la rifinitura e la colorazione siano state eseguite in modo tale che la fascia presenti l'effetto., la brillantezza ed il colore rappresentato dal campione ufficiale;
- b) le dimensioni dei vari tipi di fasce siano corrispondenti a quelle indicate nelle specifiche tecniche;

- c) non vi siano sbavature o contorni irregolari;
- d) non vi sia difformità tra singoli manufatti dello stesso tipo;
- e) l'imballaggio sia conforme al prescritto;
- f) il nastro, in tutta la sua lunghezza, sia continuo e senza giunture.

## **C A P O 5° CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **5.1 FASCIA BLU SEMPLICE ( per agenti e assistenti e qualifiche corrispondenti):**

Colore: bleu come campione ufficiale;  
Altezza del nastro 30 mm.  
Peso a ml.  $7,2 \pm 0,5$  gr.  
Solidità del colore alla luce artificiale          Indice non inferiore a 6 della scala dei bleu  
(UNI EN ISO 105-B02/04).

### **5.2 FASCIA MILLERIGHE ( per sovrintendenti e qualifiche corrispondenti):**

Colore: bleu come campione ufficiale;  
Composizione O. viscosa e cotone /poliestere  
T. viscosa;  
Riduzione dei fili O. fili di viscosa suddivisi in gruppi;  
T. singoli di cotone/poliestere interposti tra i precedenti gruppi;  
T. fili di viscosa;  
Altezza del nastro 30 mm.  
Peso a ml.  $8,3 \pm 0,5$  gr.  
Numero cannette come il campione ufficiale.  
Solidità del colore alla luce artificiale          Indice non inferiore a 6 della scala dei bleu  
(UNI EN ISO 105-B02/04).

### **5.3 FASCIA DAMASCATA CON UNA SOLA ONDA SINUSOIDALE ( per Commissario frequentatore di corso, ruolo degli Ispettori e qualifiche corrispondenti):**

Colore bleu come campione ufficiale;  
Composizione O. viscosa e/o cotone /poliestere;  
T. rayon viscosa;  
Altezza del nastro 30 mm.  
Peso a ml.  $6,3 \pm 0,5$  gr.  
Solidità del colore alla luce artificiale          Indice non inferiore a 6 della scala dei bleu  
(UNI EN ISO 105-B02/04).

### **5.4 FASCIA DAMASCATA CON DOPPIA ONDA SINUSOIDALE (per il Vice Questore Aggiunto, Commissario Capo e qualifiche corrispondenti ):**

Colore bleu come campione ufficiale;  
Composizione O. viscosa e/o cotone /poliestere;  
T. rayon viscosa ;  
Altezza del nastro 30 mm.  
Peso a ml.  $6,4 \pm 0,5$  gr.  
Solidità del colore alla luce artificiale          Indice non inferiore a 6 della scala dei bleu  
(UNI EN ISO 105-B02/04).

### **5.5 FASCIA DAMASCATA CON DOPPIA ONDA SINUSOIDALE CON ENTRAMBI I BORDI PROFILATI DI COLOR CREMISI (per i Dirigenti ):**

Colore		bleu come campione ufficiale;
Composizione	O.	cotone/poliestere;
	T.	rayon viscosa lucida;
Altezza del nastro		30 mm.
Peso a ml.		6,4 ± 0,5 gr.
Solidità del colore alla luce artificiale (UNI EN ISO 105-B02/04).		Indice non inferiore a 6 della scala dei bleu

Colore cremisi		come campione ufficiale
Solidità del colore alla luce artificiale (UNI EN ISO 105-B02/04).		Indice non inferiore a 5 della scala dei bleu

#### 5.5 SCATOLA DI CARTONE:

Tipo:	ondulato a doppia onda
Resistenza allo scoppio:	1380 kpa minimo (UNI EN ISO 536/98).

Qualora dalla data dell'approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in vigore.

### **C A P O 6 RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE**

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale.

La presenza di rilevanti ed evidenti difformità rispetto a quanto descritto nel capitolato e rispetto al campione ufficiale è causa di esclusione/rifiuto.